

#2
PCT/JPG3/13314

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

17.10.03

RECEIVED

04 DEC 2003

WIPO

PCT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application: 2002年10月18日

出 願 番 号
Application Number: 特願2002-303931
[ST. 10/C]: [JP2002-303931]


出 願 人
Applicant(s): 九州大学長
三井造船株式会社

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2003年11月20日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



出証番号 出証特2003-3095908

【書類名】 特許願

【整理番号】 P97261

【提出日】 平成14年10月18日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01M 04/58

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県市原市八幡海岸通1番地 三井造船株式会社 千葉事業所内

【氏名】 八田 直樹

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県市原市八幡海岸通1番地 三井造船株式会社 千葉事業所内

【氏名】 内山 泉

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県市原市八幡海岸通1番地 三井造船株式会社 千葉事業所内

【氏名】 稲葉 俊和

【発明者】

【住所又は居所】 福岡県福岡市中央区薬院4-1-18-151

【氏名】 岡田 重人

【発明者】

【住所又は居所】 福岡県春日市春日公園4-1-2 春日公園住宅103

【氏名】 山木 準一

【特許出願人】

【持分】 001/002

【識別番号】 391012501

【氏名又は名称】 九州大学長

【特許出願人】

【持分】 001/002

【識別番号】 000005902

【氏名又は名称】 三井造船株式会社

【代理人】

【識別番号】 100095452

【弁理士】

【氏名又は名称】 石井 博樹

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 055561

【納付金額】 10,500円

【その他】 国以外のすべての者の持分の割合 1 / 2

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 リチウム電池用正極材料の製造方法、および2次電池

【特許請求の範囲】

【請求項1】 溶液中でリン酸イオンを遊離する化合物と、水と、金属鉄とを混合した後、炭酸リチウム、水酸化リチウムまたはその水和物を添加し、生じた反応生成物を焼成することを特徴とする、リチウム電池用正極材料 LiFePO_4 の製造方法。

【請求項2】 請求項1において、前記焼成過程は、常温から300℃ないし450℃に至る第一段階と、常温から焼成完了温度に至る第二段階と、を含み、

加熱分解により導電性炭素を生じ得る物質を、第一段階の焼成後の原料に添加した後、第二段階の焼成を行うことを特徴とする、リチウム電池用正極材料 LiFePO_4 の製造方法。

【請求項3】 請求項2において、導電性炭素を、第一段階の焼成前の原料に添加して焼成を行うことを特徴とする、リチウム電池用正極材料 LiFePO_4 の製造方法。

【請求項4】 請求項1において、前記焼成過程は、常温から300℃ないし450℃に至る第一段階と、常温から焼成完了温度に至る第二段階と、を含み、

導電性炭素を、第一段階の焼成前の原料に添加して焼成を行うことを特徴とする、リチウム電池用正極材料 LiFePO_4 の製造方法。

【請求項5】 請求項2または請求項3において、前記加熱分解により導電性炭素を生じ得る物質が、ビチューメン類であることを特徴とする、リチウム電池用正極材料 LiFePO_4 の製造方法。

【請求項6】 請求項5において、前記ビチューメン類が、軟化温度80℃から350℃の範囲にあり、加熱分解による減量開始温度が350℃から450℃の範囲にあり、かつ、500℃から800℃の加熱分解・焼成により導電性炭素を析出し得る石炭ピッチであることを特徴とする、リチウム電池用正極材料 LiFePO_4 の製造方法。

【請求項 7】 請求項 2 または請求項 3 において、前記加熱分解により導電性炭素を生じ得る物質が、糖類であることを特徴とする、リチウム電池用正極材料 LiFePO_4 の製造方法。

【請求項 8】 請求項 7 において、前記糖類が、 250°C 以上 500°C 未満の温度域において分解を起こし、かつ 150°C から分解までの昇温過程において一度は少なくとも部分的に融液状態をとり、さらに 500°C 以上 800°C 以下までの加熱分解・焼成によって導電性炭素を生成する糖類であることを特徴とする、リチウム電池用正極材料 LiFePO_4 の製造方法。

【請求項 9】 請求項 1 ないし請求項 8 のいずれか 1 項において、水素、水および水蒸気よりなる群から選ばれる 1 種または 2 種以上を、少なくとも前記焼成過程における 500°C 以上の温度において添加することを特徴とする、リチウム電池用正極材料 LiFePO_4 の製造方法。

【請求項 10】 請求項 1 から請求項 9 のいずれか 1 項に記載の方法により製造されたリチウム電池用正極材料 LiFePO_4 を構成要素に持つことを特徴とする 2 次電池。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、リチウム電池用正極材料の製造方法及びその正極材料を有する 2 次電池に関し、より詳しくは、例えば、リチウムやその化合物を活物質とする、金属リチウム電池、リチウムイオン電池、リチウムポリマー電池等に代表されるリチウム電池用の正極材料 LiFePO_4 の製造方法、および該方法により製造される正極材料を有する 2 次電池に関する。

【0002】

【従来の技術】

金属リチウム電池、リチウムイオン電池、リチウムポリマー電池等の 2 次電池において正極材料となる LiFePO_4 は、放電あるいは充電の過程で、リチウムのドーピング／脱ドーピングを伴う形で電極酸化還元反応が進行する。こうした 2 次電池は、大容量電池として近年脚光を浴びている。

【0003】

従来において、上記正極材料 LiFePO_4 を合成する方法としては、例えば、①リン酸第一鉄 8 水和物 $[\text{Fe}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}]$ とリン酸水素アンモニウム $[(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4]$ と炭酸リチウム (LiCO_3) を所定比で混合し、焼成する方法（例えば、特許文献 1 参照）、②鉄源としてシュウ酸鉄 (FeC_2O_4) を用い、リン酸水素アンモニウム ($\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$) と炭酸リチウム (LiCO_3) とを所定比で混合する方法（例えば、特許文献 2 参照）、③ $\text{Fe}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ と Li_3PO_4 とを混合し、炭素材料を添加するとともに、焼成雰囲気中の酸素濃度を 1012ppm （体積）以下で焼成を行う方法（例えば、特許文献 3 参照）等が提案されている。

【0004】

また、④ LiFePO_4 の製造に際して、原料となる $\text{Fe}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ と Li_3PO_4 とに、熱分解により炭素を析出する有機物（高分子、モノマー、低分子等）を共存させ、焼成により熱分解する方法も提案されている（特許文献 4 参照）。

【0005】

しかし、上記①～④の方法で出発原料となる物質は、いずれも 2 次的な化合物であり、高価で入手が困難であるという問題があった。例えば、 Li_3PO_4 は比較的高価であり、シュウ酸鉄 (FeC_2O_4) も比較的高価であるため正極材料の製造コストを上昇させる要因となっている。他の鉄原料である $\text{Fe}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ は、例えば Na_2HPO_4 と $\text{Fe}(\text{II})\text{SO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ から合成可能であるが、水和数の安定しない水和物であるため化学量論的な仕込みの制御が難しく、また、その合成過程においては、 $\text{Fe}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ が沈澱として得られるので、ナトリウムイオン等を除去するには、濾過などの煩雑な操作が必要となる。この時、完全にナトリウムイオン等を除去することは困難であり、不純物混入の要因になる。また、濾過を完全に行い、焼成前駆体の純度を上げるには、沈澱として得られる $\text{Fe}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ の結晶を十分に成長させ、大粒径（例えば、 $10\mu\text{m}$ 程度以上）とすることが好ましいが、一般に大粒径の $\text{Fe}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ と Li_3PO_4 の混合物を焼成し

て得られる LiFePO_4 は粗粒となり、正極材料としての活性が低くなる問題がある。

【0006】

このように、従来提案されてきた LiFePO_4 の製造技術は、不純物が混入したり、煩雑な処理操作が必要になるなどの問題点を有する上、いずれの方法も金属鉄のように安価で入手が容易な 1 次原料を使用できないため、必然的に原価が高くなり、工業的規模での LiFePO_4 の製造においては満足のいく方法ではなかった。

【0007】

【特許文献 1】

特開平 9-171827 号公報

【特許文献 2】

特開 2000-294238 号公報

【特許文献 3】

特開 2002-110163 号公報

【特許文献 4】

特開 2001-15111 号公報

【0008】

【発明が解決しようとする課題】

本発明の課題は、2 次電池用正極材料 LiFePO_4 を入手が容易で安価な 1 次原料から確実に合成し得る製造方法を提供することにある。

【0009】

【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するため、請求項 1 に記載のリチウム電池用正極材料 LiFePO_4 の製造方法の発明は、溶液中でリン酸イオンを遊離する化合物と、水と、金属鉄とを混合した後、炭酸リチウム、水酸化リチウムまたはその水和物を添加し、生じた反応生成物を焼成することを特徴とする。

この特徴によれば、安価で入手が容易な 1 次原料である金属鉄と、同様に安価で入手容易なリン酸や水酸化リチウム等から直接リチウム電池用正極材料 LiFePO_4

LiFePO_4 を製造することができる。しかも、製造過程で沈澱の濾別などの煩雑な処理操作は必要とせず、化学量論比の原料混合物から直接に微小粒径の焼成前駆体が得られる。したがって、本発明の製造方法は、工業的な規模でのリチウム電池用正極材料の製造において十分に利用可能な実用性の高い製造技術である。

【0010】

請求項 2 に記載のリチウム電池用正極材料 LiFePO_4 の製造方法の発明は、請求項 1 において、前記焼成過程は、常温から 300°C ないし 450°C に至る第一段階と、常温から焼成完了温度に至る第二段階と、を含み、加熱分解により導電性炭素を生じ得る物質を、第一段階の焼成後の原料に添加した後、第二段階の焼成を行うことを特徴とする。

【0011】

このリチウム電池用正極材料 LiFePO_4 の発明によれば、加熱分解により導電性炭素を生じ得る物質を、第一段階の焼成後の原料に添加して第二段階の焼成を行うことにより、加熱分解により導電性炭素を生じ得る物質が、焼成中に原料の分解により生成するガス（主として水蒸気）により発泡することを防ぐことができる。その結果、融解状態にある該物質がより均一に正極材料の表面に熔融状態で広がり、より均一に熱分解炭素を析出させることができる。このため、得られる正極材料の表面導電性がさらに良好になり、また接触が強固に安定化される。

【0012】

請求項 3 に記載のリチウム電池用正極材料 LiFePO_4 の製造方法の発明は、請求項 2 において、導電性炭素を、第一段階の焼成前の原料に添加して焼成を行うことを特徴とする。

【0013】

このリチウム電池用正極材料 LiFePO_4 の製造方法の発明によれば、請求項 2 と同様の作用効果に加え、さらに導電性炭素を、第一段階の焼成前の原料に添加して焼成を行うことにより、加熱反応する原料と該導電性炭素との接触時間を長く取ることが可能になり、その間に反応によって生じる正極材料の構成元素の拡散により、該炭素の粒界に正極材料が入り込み、より均一で安定な炭素—正

極材料複合体を形成するとともに、正極材料粒子同士の焼結を効果的に防止することができる。

【0014】

請求項4に記載のリチウム電池用正極材料 LiFePO_4 の製造方法の発明は、請求項1において、前記焼成過程は、常温から 300°C ないし 450°C に至る第一段階と、常温から焼成完了温度に至る第二段階と、を含み、導電性炭素を、第一段階の焼成前の原料に添加して焼成を行うことを特徴とする。

【0015】

このリチウム電池用正極材料 LiFePO_4 の製造方法の発明によれば、正極材料の1次粒子の結晶成長を抑制して、得られる正極材料の結晶粒子を細粒化することができる。すなわち、導電性炭素を、第一段階の焼成前の原料に添加して焼成を行うことにより、加熱反応する原料と導電性炭素との接触時間を長く取ることができ、その間に反応によって生じる正極材料の構成元素の拡散により、導電性炭素の粒界に正極材料が入り込み、より均一で安定な炭素－正極材料複合体を形成させることができる。

【0016】

請求項5に記載のリチウム電池用正極材料 LiFePO_4 の製造方法の発明は、請求項2または請求項3において、前記加熱分解により導電性炭素を生じ得る物質が、ビチューメン類であることを特徴とする。ビチューメン類は、加熱分解により導電性炭素を生じて正極材料に導電性を付与することができる。

【0017】

請求項6に記載のリチウム電池用正極材料 LiFePO_4 の製造方法の発明は、請求項5において、前記ビチューメン類が、軟化温度 80°C から 350°C の範囲にあり、加熱分解による減量開始温度が 350°C から 450°C の範囲にあり、かつ、 500°C から 800°C の加熱分解・焼成により導電性炭素を析出し得る石炭ピッチであることを特徴とする。かかる性質を有する石炭ピッチは、非常に安価であるとともに、焼成中に融解して焼成中の原料粒子の表面に均一に広がり、熱分解後、高い導電性を発現する炭素析出物となるため、導電性炭素を生じ得る物質として優れた性質を有する物質である。

【0018】

請求項7に記載のリチウム電池用正極材料 LiFePO_4 の製造方法の発明は、請求項2または請求項3において、前記加熱分解により導電性炭素を生じ得る物質が、糖類であることを特徴とする。糖類を用いることによって、より優れた結晶成長抑制効果と導電性付与効果を同時に得ることができる。糖類は加熱分解によって導電性炭素を生じて正極材料に導電性を付与するだけでなく、糖類に含まれる多くの水酸基が原料および生じた正極材料粒子表面に強く相互作用することにより、結晶成長抑制作用も併せ持つと推測されるためである。

【0019】

請求項8に記載のリチウム電池用正極材料 LiFePO_4 の製造方法の発明は、請求項7において、前記糖類が、 250°C 以上 500°C 未満の温度域において分解を起こし、かつ 150°C から分解までの昇温過程において一度は少なくとも部分的に融液状態をとり、さらに 500°C 以上 800°C 以下までの加熱分解・焼成によって導電性炭素を生成する糖類であることを特徴とする。かかる特定の性質を有する糖類は、融解により加熱反応中の正極材料粒子の表面に好適にコートされ、加熱分解後生じた正極材料粒子表面に導電性炭素を良好に析出させる。また、この過程で前記したように結晶成長を抑制する。このため、上記特定の性質の糖類は、特に優れた結晶成長抑制効果と導電性付与効果を奏する。

【0020】

請求項9に記載のリチウム電池用正極材料 LiFePO_4 の製造方法の発明は、請求項1ないし請求項8のいずれか1項において、水素、水および水蒸気よりなる群から選ばれる1種または2種以上を、少なくとも前記焼成過程における 500°C 以上の温度において添加することを特徴とする。

【0021】

この特徴によれば、正極材料 LiFePO_4 の1次粒子の結晶成長を抑制して、得られる正極材料の結晶粒子を細粒化することができる。

【0022】

また、常温から 300°C ないし 450°C に至る第一段階と、常温から焼成完了温度に至る第二段階と、を含む焼成に際し、第一段階の焼成後の原料に加熱分解

により導電性炭素を生じ得る物質を添加した後、第二段階の焼成を行い、少なくともその500℃以上の温度において、水素および／または水分（水または水蒸気）を添加する場合には、請求項2において記した効果に加え、生じる正極材料の1次粒子を効率的に細粒化させ、さらに均一かつ安定に導電性炭素を正極材料粒子上に析出させ、高い正極性能を得ることができる。この過程において、水素（水分から生じる水素を含む）が加熱により、融解・熱分解する導電性炭素前駆物質に接触すると、恐らくは水素付加反応により、該物質の融液粘性を低下させるため、さらに良好な炭素析出状態を実現できる。

【0023】

また、常温から300℃ないし450℃に至る第一段階と、常温から焼成完了温度に至る第二段階と、を含む焼成に際し、導電性炭素を、第一段階の焼成前の原料に添加して焼成を行うとともに、加熱分解により導電性炭素を生じ得る物質を、第一段階の焼成後の原料に添加した後、第二段階の焼成を行い、少なくともその500℃以上の温度域において、水素および／または水分（水または水蒸気）を添加する場合にも、請求項3に記した効果に加え、生じる正極材料の1次粒子を効率的に細粒化させ、さらに均一かつ安定に導電性炭素を正極材料粒子上に析出させ、より高い正極性能を得ることができる。

【0024】

また、常温から300℃ないし450℃に至る第一段階と、常温から焼成完了温度に至る第二段階と、を含む焼成に際し、導電性炭素を、第一段階の焼成前の原料に添加して焼成を行い、少なくとも第二段階の焼成の500℃以上の温度域において、水素および／または水分（水または水蒸気）を添加する場合には、請求項4に記した効果に加え、生じる正極材料の1次粒子を効率的に細粒化させることが可能である。

【0025】

また、本発明方法によれば、原料の焼成が不十分で最終製品にまで化学変化しなかったり、中間生成物が残留したりする恐れはなく、焼成によって目的の正極材料を原料から確実に合成できる。水素および／または水分は、強い結晶成長抑制作用、および加熱分解により導電性炭素を析出する物質の正極材料への付着状

態を改善する強い作用を持つとともに、取り扱いが容易であり、しかも安価であるため、効率的である。さらに、前記加熱分解により導電性炭素を生じ得る物質が、ビチューメン類であり、その中でも特に、軟化温度が80℃から350℃の範囲にあり、加熱分解による減量開始温度が350℃から450℃の範囲にあり、かつ、500℃から800℃の加熱分解・焼成により導電性炭素を生じ得る石炭ピッチである場合には、かかる石炭ピッチが第二段階の焼成中に加熱により融解・熱分解する過程で、少なくとも500℃以上の温度域において、水素および／水分（水または水蒸気）に接触することになるため、得られる正極材料粒子上に析出する導電性炭素の析出状態が、正極性能上、より良好な状態に改善される。

【0026】

また、前記加熱分解により導電性炭素を生じ得る物質が、糖類であり、その中でも特に250℃以上500℃未満の温度域において分解を起こし、かつ150℃から分解までの昇温過程において一度は少なくとも部分的に融液状態をとり、さらに500℃以上800℃以下までの加熱分解・焼成によって導電性炭素を生じ得る糖類（例えばデキストリン等）である場合にも、かかる糖類が、第二段階の焼成中に加熱により融解・熱分解する過程で、少なくとも500℃以上の温度域において、水素および／水分（水または水蒸気）に接触することになるため、得られる正極材料粒子上に析出する導電性炭素の析出状態が、正極性能上、より良好な状態に改善される。

【0027】

なお、本発明において、気体である水素や水蒸気を「添加する」ことには、水素等のガスの存在下（つまり、水素雰囲気下等）で原料の焼成を行うことが含まれる。また、以上において、焼成中に添加する水素としては、1次原料である金属鉄と溶液中でリン酸イオンを遊離する化合物（リン酸、五酸化リン、リン酸二水素アンモニウム等）とを反応させたときに副生成する水素を利用することもできる。

【0028】

請求項10に記載の2次電池の発明は、請求項1から請求項9のいずれか1項

に記載の方法により製造されたりチウム電池用正極材料 LiFePO_4 を構成要素に持つことを特徴とする。

【0029】

本発明方法によって製造された正極材料 LiFePO_4 を用いた2次電池は、実用レベルの電圧効率と有効電池放電容量を有する2次電池である。

【0030】

【発明の実施の形態】

本発明のりチウム電池用正極材料 LiFePO_4 の製造方法は、溶液中でリン酸イオンを遊離する化合物と、水と、金属鉄とを混合した後、炭酸りチウム、水酸化りチウムまたはその水和物を添加し、生じた反応生成物を焼成することによって実施される。

【0031】

本発明におけるりチウム電池用正極材料 LiFePO_4 は、例えばりチウム電池、りチウムイオン電池、りチウムポリマー電池等のりチウム系2次電池の正極材料として好適に使用できる。 LiFePO_4 は結晶骨格構造（スピネル型、オリビン型、ナシコン型等を一般にとる）が電気化学的酸化還元によってほとんど変化しないため、繰返し充放電が可能なアルカリ金属系2次電池用の正極材料として用いることができる。正極材料としては、これらの物質のそのままの状態は放電状態に相当し、電解質との界面での電気化学的酸化によって、アルカリ金属 Li の脱ドーブを伴いながら中心金属元素 Fe が酸化され、充電状態になる。充電状態から電気化学的還元を受けると、アルカリ金属 Li の再ドーブを伴いながら中心金属元素 Fe が還元され、元の放電状態に戻る。

【0032】

正極材料の原料としては、溶液中でリン酸イオンを遊離する化合物、金属鉄、りチウム源となる化合物および水が用いられる。これらの原料中のリン：鉄：りチウムのモル比を1：1：1となるように調整することにより、焼成過程での不純物の生成と正極材料への混入を極力抑えることができる。

【0033】

前記溶液中でリン酸イオンを遊離する化合物としては、例えば、燐酸 H_3PO

4、五酸化リン P O_5 、リン酸二水素アンモニウム $\text{N H}_4 \text{H}_2 \text{P O}_4$ 、リン酸水素二アンモニウム $(\text{N H}_4)_2 \text{H P O}_4$ 等を用いることができる。これらの中でも、鉄を溶解する段階で比較的強い酸性下に保つことができるものとして、リン酸塩、五酸化リン、リン酸二水素アンモニウムが好ましい。これらには市販の試薬を利用できるが、原料としてリン酸を用いる場合には、化学量論的に厳密を期するために予め滴定により純度を正確に求め、ファクターを算出しておくことが好ましい。

【0034】

リチウム源となる化合物としては、焼成後に L i のみ目的の正極材料中に残留するような化合物(L i 含有分解揮発性化合物)を選択することが好ましく、例えば水酸化リチウム L i O H 等の水酸化物、炭酸リチウム $\text{L i}_2 \text{C O}_3$ 等の炭酸塩のほか、 L i の有機酸塩等も L i 含有分解揮発性化合物として使用できる。なお、これらにおいては、その水和物を用いることも可能である(例えば、 $\text{L i O H} \cdot \text{H}_2 \text{O}$ 等)。

【0035】

また、 F e 導入用の原料としては、安価で入手が容易な1次原料である金属鉄を用いることができる。金属鉄は、 $200 \mu\text{m}$ 以下、好ましくは $100 \mu\text{m}$ 以下の粒径のものを用いることが好ましい。

上記原料の混合に際しては、まず、リン酸などの、溶液中でリン酸イオンを遊離する化合物と金属鉄と水を混合し、播潰して反応させる。この播潰操作は、溶液中の金属鉄にせん断力を加え、表面を更新させることにより金属鉄を溶解させる目的で行うものであり、これにより正極材料の収率を向上させ得る。

【0036】

播潰は、自動播潰機、ボールミル、ビーズミルなどを用い、播潰装置の効率にもよるが、例えば30分から10時間程度の時間をかけて行うことが好ましい。さらに、完全に溶解反応を進行させるには、超音波照射を行うことも効果がある。

【0037】

また、播潰に際しては、シュウ酸や塩酸などの揮発性の酸を添加して酸濃度を

上たり、あるいは、酸素、過酸化水素、ハロゲン（臭素、塩素など）、もしくは次亜塩素酸、さらし粉などのハロゲン酸化物等の揮発性の酸化剤を共存させることができる。また、酸化能と酸性を兼ね備えた揮発性酸である硝酸を添加することも効果がある。これらは金属鉄から鉄(II)イオンへの酸化に対し等量以下となる量で作用させることが好ましい。これにより、金属鉄のリン酸等の溶液への溶解反応を促進させることが可能となる一方で、これらの揮発性酸、酸化剤等は焼成過程で除去されるため正極材料中には残存しない。


【0038】

次に、擂潰後の溶液にリチウム源としての水酸化リチウム等を添加する。リチウム源を添加した後も、必要に応じてさらに粉碎、擂潰を行うことが好ましい。

【0039】


本発明製造方法において、原料として、鉄とリン酸と水酸化リチウム水和物を用いた場合の反応過程は以下の通りであると考えられる。

焼成前反応過程の反応（水溶液中反応）：



この焼成前反応過程で発生する水素ガスは回収しておき、後述する焼成時の所定温度域において添加することができる。上記反応において、1次反応生成物となる $\text{Fe}_3(\text{PO}_4)_2$ と Li_3PO_4 を焼成することにより、次の反応に従い LiFePO_4 に変化する。

焼成過程の反応：



焼成は、対象となる正極材料にもよるが、一般に採用されるような300～900℃に至る焼成過程において、適切な温度範囲及び時間を選んで実施することができる。また、焼成は、酸化態不純物の生成防止や、残存する酸化態不純物の還元を促すため、酸素ガス不存在下（すなわち、例えばアルゴン、窒素、ヘリウム等の不活性ガス雰囲気中）で行うことが好ましい。

【0040】

本発明製造方法においては、導電性炭素や導電性炭素前駆物質（加熱分解により導電性炭素を生じ得る物質）を添加して焼成を行うことができる。

導電性炭素としては、例えば、黒鉛質炭素、無定形炭素等を挙げることができる。ここで、黒鉛質炭素や無定形炭素には、いわゆる、すす、カーボンブラックなども含まれる。

【0041】

また、導電性炭素前駆物質としては、例えば、ビチューメン類（いわゆるアスファルト；石炭や石油スラッジから得られるピッチ類を含む）、糖類、スチレンージビニルベンゼン共重合体、ABS樹脂、フェノール樹脂、その他芳香族基を有する架橋高分子などが挙げられる。これらの中でも、ビチューメン類（特に、精製された、いわゆる石炭ピッチ）および糖類が好ましい。これらのビチューメン類や糖類は加熱分解によって導電性炭素を生じて正極材料に導電性を付与する。特に、精製された石炭ピッチは、非常に安価であり、かつ焼成中に融解して焼成中の原料粒子の表面に均一に広がり、また熱分解過程を経て比較的低温（650℃～800℃）での焼成後、高い導電性を発現する炭素析出物となる。また、糖類の場合は、糖類に含まれる多くの水酸基が原料および生じた正極材料粒子表面に強く相互作用することにより、結晶成長抑制作用も併せ持つため、糖類を用いることによって、より優れた結晶成長抑制効果と導電性付与効果を得ることができるからである。

【0042】

ここで、精製石炭ピッチとしては、軟化温度が80℃から350℃の範囲内にあり、熱分解による減量開始温度が350℃から450℃の範囲内にあり、500℃以上800℃以下までの加熱分解・焼成により、導電性炭素を生成するものが好適に用いられる。正極性能をより高めるためには、軟化温度が200℃～300℃の範囲内にある精製石炭ピッチがより好ましい。また、精製石炭ピッチの含有不純物としては、正極性能に悪影響を与えることがないものが良いことは言うまでもないが、特に灰分が5000ppm以下であることが好ましい。

【0043】

さらに、糖類としては、250℃以上500℃未満の温度域において分解を起

こし、かつ 1 5 0℃から前記温度域までの昇温過程において一度は少なくとも部分的に融液状態をとり、さらに 5 0 0℃以上 8 0 0℃以下までの加熱分解・焼成によって導電性炭素を生成する糖類が特に好ましい。かかる特定の性質を有する糖類は、融解により加熱反応中の正極材料粒子の表面に好適にコートされ、加熱分解後生じた正極材料粒子表面に導電性炭素を良好に析出するとともに、この過程で上記したように結晶成長を抑制するからである。ここで、良好な導電性を生じさせるために、加熱分解温度は、正極材料の種類にもよるが、好ましくは 5 7 0℃以上 8 5 0℃以下、より好ましくは 6 5 0℃以上 8 0 0℃以下に設定できる。また、上記糖類は加熱分解によって、該糖類の焼成前の乾燥重量に対し、少なくとも 1 5 重量%以上、好ましくは 2 0 重量%以上の導電性炭素を生じ得るものがよい。これは、生じる導電性炭素の量的な管理を容易にするためである。以上のような性質を有する糖類としては、例えばデキストリンなどのオリゴ糖や、可溶性でんぷん、加熱により融解しやすい架橋の少ないでんぷん（例えば 5 0 % 以上のアミロースを含むでんぷん）等の高分子多糖類が挙げられる。

【 0 0 4 4 】

上記導電性炭素や、精製石炭ピッチ、糖類に代表される導電性炭素前駆物質は、適切なタイミングで原料（中間生成物を含む）中に混合して添加される。添加時には、必要に応じて原料と十分に混合するための操作、例えば粉碎や混練を行うこともできる。

【 0 0 4 5 】

導電性炭素や導電性炭素前駆物質は、生じる正極材料中において、導電性炭素の重量濃度が 0 . 1 % 以上 1 0 % 以下、好ましくは 0 . 5 % 以上 7 % 以下、より好ましくは 1 % 以上 5 % 以下となるように添加することができる。

【 0 0 4 6 】

本発明方法において、焼成は、一連の昇温およびこれに引き続く温度保持過程の一回のみにより実施する方式に限らず、例えば第一段階のより低温域での焼成過程（通例常温～ 3 0 0 ないし 4 5 0℃の温度範囲；以下、「仮焼成」と記すことがある）、および第二段階のより高温域での焼成過程〔通例常温～焼成完了温度（ 5 0 0℃ないし 8 0 0℃程度）；以下、「本焼成」と記すことがある〕の 2

段階に分けて行うこともできる。この場合、以下のタイミングで導電性炭素や導電性炭素前駆物質の混合を行うことにより、得られる正極材料の性能をより向上させることができる。

【0047】

仮焼成においては、正極材料の原料が加熱により最終的な正極材料に至る中間的な状態まで反応し、その際、多くの場合は熱分解によるガス発生を伴う。仮焼成の終了温度としては、発生ガスの大部分が放出し終わり、かつ最終生成物の正極材料に至る反応が完全には進行しない温度（すなわち、より高温域での第二段階の本焼成時に正極材料中の構成元素の再拡散・均一化が起こる余地を残した温度）が選択される。

【0048】

仮焼成に続く本焼成では、構成元素の再拡散・均一化が起こるとともに、正極材料への反応が完了し、しかも焼結などによる結晶成長を極力防げるような温度域まで昇温および温度保持がなされる。

【0049】

導電性炭素前駆物質、特に加熱により融解する石炭ピッチや糖類を用いる場合は、仮焼成前の原料に添加することも可能であるが（この場合でも相応の正極性能向上効果が得られる）、さらに高性能の正極材料を得るには、仮焼成後の原料（既に原料からのガス発生の大半が終了し、中間生成物となった状態）に添加し、本焼成を行うことがより好ましい。つまり、焼成過程における仮焼成と本焼成との間に、原料への導電性炭素前駆物質の添加工程を設けることになる。

【0050】

これにより、加熱により融解・熱分解する石炭ピッチや糖類等の物質が、原料から発生するガスにより発泡することを防ぎ、より均一に正極材料の表面に溶融状態で広がり、より均一に熱分解炭素を析出させることができる。

【0051】

これは以下の理由による。

すなわち、仮焼成において1次反応生成物の分解により発生するガスの大半が放出されてしまう結果、本焼成ではガスの発生が殆ど起こらず、仮焼成後のタイ

ミングで導電性炭素前駆物質を添加することにより、均一な導電性炭素の析出が可能になる。このため、得られる正極材料の表面導電性がさらに良好になり、また接触が強固に安定化される。これに対し、仮焼成前の原料に導電性炭素前駆物質を添加すると、仮焼成中に原料から旺盛に発生するガスにより、融解状態で未だ完全には熱分解していない導電性炭素前駆物質が発泡し、均一な析出が妨げられる。

【0052】

また、既に導電性を有し、加熱による重量減少、形態変化やガス発生が最早殆ど起こらなくなった炭素（導電性炭素；例えば、スス、カーボンブラックなどの黒鉛質炭素や無定形炭素など）を添加する場合は、仮焼成前の原料にこれらの所定量を混合し、仮焼成から一連の焼成過程を開始することが好ましい。これにより、加熱反応する原料と該導電性炭素との接触時間を長く取ることができ、その間に反応によって生じる正極材料の構成元素の拡散により、導電性炭素の粒界に正極材料が入り込み、より均一で安定な炭素－正極材料複合体を形成するとともに、正極材料粒子同士の焼結を効果的に防止できるからである。

【0053】

また、導電性炭素前駆物質、例えば加熱により融解・熱分解する石炭ピッチや糖類等の物質と、導電性炭素との両方を添加することは、高い正極性能を持つ正極材料を得る上で有効である。この場合、導電性炭素は仮焼成前の原料に添加し、加熱により融解・熱分解する石炭ピッチや糖類等の物質は仮焼成後の原料に添加することが好ましい。

【0054】

本発明のさらに好ましい態様においては、所定量の水素や水分（水、水蒸気等）を継続的に炉内に不活性ガスとともに供給しながら原料を焼成する。例えば、焼成過程の全時間に渡って、または特に500℃以下から焼成完了までの温度、好ましくは400℃以下から焼成完了までの温度、より好ましくは300℃以下から焼成完了までの焼成温度において、水素や水分を添加することができる。

【0055】

気体である水素を用いる場合、対象となる正極材料にもよるが、一般に採用さ

れるような300～900℃に至る焼成過程において、適切な温度範囲及び時間を選んで必要十分な量の水素を供給でき、正極材料表面の酸素原子への付加や脱酸素、正極材料の還元等を効果的に起こすことが可能である。

【0056】

本発明方法では、水素は、第二段階の焼成時の、少なくとも500℃以上の温度範囲において添加することができる。例えば第二段階の焼成時の好ましくは500℃以下から焼成完了温度までの温度範囲にわたって、より好ましくは400℃以下から焼成完了温度まで、望ましくは300℃以下から焼成完了温度までの範囲（例えば、ほぼ焼成期間全域）にわたって添加することができる。この範囲においては、恐らくは後述する理由から、結晶成長の抑制が効果的に起こる。さらに、第一段階の焼成時においても水素を添加すると、その還元性により正極材料の酸化が防止できる等の効果が期待できる。

【0057】

上記温度範囲における雰囲気中の水素の体積濃度は、およそ0.1%以上20%以下とすることができ、1%以上10%以下とすることが好ましい。これによって、前記遷移金属化合物からなる正極材料の結晶成長が好適に抑制される。

【0058】

本発明者らによる研究では、正極材料の原料を、酸素ガス不存在下で水素および／または水分を供給しながら焼成すると、生じる正極材料の粒子の結晶性にわずかな乱れが生じ、生成する1次粒子がより細粒化されることが判明した。すなわち、水素および水分は有力な結晶成長抑制剤となることが実証された。このメカニズムは未だ明らかではないが、焼成中に原料から合成され、成長する正極材料の結晶粒子の成長面において、表面酸素原子に水素が結合して水酸基を生じたり、その水酸基から生成した水分子が再脱離したりすることにより、結晶表面構造に乱れや不整合が生じる結果、粒子の成長が抑制されるものと考えられる。

【0059】

水は、水素と同様に結晶成長抑制効果を有する。その理由は未だ明らかではないが、水素ガス添加時と同様に、原料および正極活物質の表面に水酸基を生じさせ、これが結晶成長を遅らせるためではないかと推定される。また、水蒸気は、

導電性炭素または熱分解により導電性炭素を生じ得る物質と高温（約500℃以上）で接触することによって、いわゆる水性ガス反応により水素と一酸化炭素を生じ、この水素によっても結晶成長抑制効果および還元効果が得られる。つまり、水分を連続的に供給し続けた場合、500℃以上の高温域においても、水性ガス反応によって、より多くの水素を確実に、かつ継続的に発生させることが可能であり、結晶成長抑制作用および還元作用を最大限に発揮させることが可能となる。

【0060】

水分の供給方法としては、炉内に噴霧するか、好ましくは予気化して水蒸気の形で供給する。供給温度範囲および供給量は水素の場合と同様にすることができる。すなわち、水は、第二段階の焼成時の、少なくとも500℃以上から焼成が完了する温度範囲において添加することが好ましい。例えば好ましくは第二段階の焼成時の500℃以下から焼成完了温度までの温度範囲にわたって、より好ましくは400℃以下から焼成完了温度まで、望ましくは300℃程度から焼成完了温度までの範囲（例えば、ほぼ焼成期間全域）にわたって、添加することができる。この範囲においては、恐らくは前記遷移金属化合物の表面酸素原子への水素付加や水酸基形成が良好に起こりやすいため、結晶成長の抑制が効果的に起こると考えられる。なお、第一段階の焼成時に水分を添加することもできる。

【0061】

上記温度範囲における雰囲気中の水蒸気の体積濃度は、およそ0.1%以上20%以下とすることができ、1%以上10%以下とすることが好ましい。これによって、正極材料の結晶成長が好適に抑制される。

【0062】

また、本焼成中において水素を添加して焼成する場合、添加された水素（水分から生じる水素を含む）が、加熱により融解・熱分解する石炭ピッチや糖類等の導電性炭素前駆物質に接触すると、恐らくは該物質の融液粘性を低下させるため、前述の炭素析出法において、さらに良好な状態を実現できる。例えば、導電性炭素前駆物質として、軟化温度が80℃から350℃の範囲内にあり、熱分解による減量開始温度が350℃から450℃の範囲内にあり、500℃以上800

℃以下までの加熱分解により、導電性炭素を生成する精製石炭ピッチを用いる場合、焼成過程で融解状態になった石炭ピッチに水素（水分から生じる水素を含む）が作用すると、その粘性が低下し、流動性が向上して得られる正極材料中で極めて均一かつ被覆厚みの薄い析出状態が実現できる。

【0063】

本発明製造方法の概要を二段階焼成の場合を例に挙げて示す。

まず、二段階に分けて行われる焼成の第一段階の仮焼成後に導電性炭素前駆物質を添加する場合は、[原料の粉碎、混合、播潰等を行う工程]、[第一段階の焼成工程]、[導電性炭素前駆物質の添加（必要に応じて、粉碎、混合、播潰等を行うこともできる）]、[第二段階の本焼成工程]の順に実施される。

【0064】

また、二段階に分けて行われる焼成の第一段階の仮焼成前に導電性炭素を添加し、かつ第一段階の仮焼成後に導電性炭素前駆物質を添加する場合は、[導電性炭素の添加を行う工程（原料とともに粉碎、混合、播潰等を行うこともできる）]、[第一段階の仮焼成工程]、[導電性炭素前駆物質の添加（必要に応じて、原料（中間体）とともに粉碎、混合、播潰等を行うことができる）]、[第二段階の本焼成工程]の順に実施される。

【0065】

さらに、二段階に分けて行われる焼成の第一段階の仮焼成前に導電性炭素を添加する場合は、[導電性炭素の添加を行う工程（必要に応じて原料とともに粉碎、混合、播潰等を行うこともできる）]、[第一段階の仮焼成工程]、[必要に応じて原料（中間体）の粉碎、混合、播潰等を行う工程]、[第二段階の本焼成工程]の順に実施される。

【0066】

以上において、水素または水分を添加する場合は、少なくとも第二段階の本焼成工程の一部において、好ましくは第二段階の本焼成工程全域において、さらに望ましくは、これに加えて第一段階の仮焼成工程の少なくとも一部においても添加される。また、先に述べたように、焼成中に添加する水素としては、1次原料である金属鉄と溶液中でリン酸イオンを遊離する化合物（リン酸、五酸化リン、

リン酸水素二アンモニウム等) を反応させて焼成前駆体を合成した時に副生成する水素を利用することもできる。その際、一連の工程を繰り返して数バッチ製造する場合には、焼成工程と次のバッチの焼成前駆体合成工程を同時に行えるため、後者で発生する水素を前者で利用することも可能である。

【0067】

以上のようにして得られる本発明の正極材料を使用した2次電池としては、例えば、金属リチウム電池、リチウムイオン電池、リチウムポリマー電池等を挙げることができる。

【0068】

以下、リチウムイオン電池を例に挙げ、2次電池の基本構成を説明する。リチウムイオン電池は、俗にロッキングチェア型とか、シャトルコック (バトミントンの羽根) 型などと言われるように、充放電に伴い、負極、正極活物質の間を Li^+ イオンが往復することを特徴とする2次電池である (図1参照)。充電時には負極 (現行系は黒鉛などのカーボンが用いられる) の内部に Li^+ イオンが挿入されて層間化合物を形成し (この時、負極カーボンが還元され、 Li^+ の抜けた正極が酸化される)、放電時には、正極の内部に Li^+ イオンが挿入されて鉄化合物-リチウムの複合体を形成する (この時、正極の鉄が還元され、 Li^+ の抜けた負極は酸化されて黒鉛等に戻る)。 Li^+ イオンは充放電の間、電解質中を往復し、同時に電荷を運ぶ。電解質としては、例えばエチレンカーボネート、プロピレンカーボネート、 γ -ブチロラクトンなどの環状有機溶媒と、例えばジメチルカーボネート、エチルメチルカーボネート等の鎖状有機溶媒との混合溶液に、例えば LiPF_6 、 LiCF_3SO_3 、 LiClO_4 等の電解質塩類を溶解させた液状電解質、これらの液状電解質を高分子ゲル状物質に含浸させたゲル電解質、部分架橋ポリエチレンオキシドに前記電解質を含浸させたもの等の固体ポリマー電解質等が用いられる。液状電解質を用いる場合には、正極と負極が電池内で短絡しないようにポリオレフィン製の多孔質隔膜 (セパレータ) をそれらの間に挟んで絶縁させる。正極および負極は、正極材料および負極材料にそれぞれカーボンブラック等の導電性付与剤を所定量加え、例えばポリ4-弗化エチレンやポリ弗化ビニリデン、フッ素樹脂等の合成樹脂、エチレンプロピレンゴムなど

の合成ゴム等の結着剤および必要な場合はさらに極性有機溶媒を加えて混練、薄膜化させたものを用い、金属箔や金属網等で集電して電池が構成される。一方、負極に金属リチウムを用いた場合、負極では $\text{Li}(\text{O})/\text{Li}^+$ の変化が充放電とともに起こり、電池が形成される。

【0069】

【実施例】

次に、実施例等により、本発明を更に詳細に説明するが、本発明はこれらによって制約されるものではない。

実施例 1

(1) 正極材料の調製:

正極材料 LiFePO_4 を、以下の手順で合成した。

4.5 g の Fe [325 メッシュ ($44 \mu\text{m}$) アンダー (純度 99.9%) : 株式会社ニラコ製] に、9.2901 g の 85% H_3PO_4 (和光純薬工業株式会社製) を加え、自動擂潰機により擂潰しながら 2 時間溶解反応させた (擂潰中に粘度が上昇した場合は蒸留水を加え、粘度を下げて擂潰を継続した)。

【0070】

得られた反応物を、さらに遊星ボールミルで 2 時間微粉碎した後、3.381 g の $\text{LiOH} \cdot \text{H}_2\text{O}$ を加えて遊星ボールミルで 1 時間粉碎を行った。次に、エバポレータで水分を除去し、デシケータ中で二日間真空乾燥した後、0.6630 g の石炭ピッチ (アドケムコ社製・250℃軟化品) を添加して手動で 5 分間擂潰を行い、1 次反応生成物を得た。

【0071】

仮焼成は、窒素雰囲気下、400℃で 5 時間行った。空冷後、炉より取出し、手動で 5 分間擂潰した (仮焼成後中間体)。

【0072】

本焼成は、窒素雰囲気下、300℃に 5 時間保持した後、725℃で 10 時間行った。これにより、目的の正極材料を得た。

【0073】

上記 1 次反応生成物、仮焼成後中間体および正極材料について、X 線回折を行

った。その結果を図2～図4にそれぞれ示す。合成された正極材料は、X線回折によりオリビン型結晶構造を有する LiFePO_4 であると同定された。

【0074】

また、X線回折の結果、仮焼成後中間体(図3)では金属鉄が残存していたが、本焼成後の正極材料(図4)では金属鉄のピークはほとんど消滅していた。また、本焼成後の正極材料の表面を電子顕微鏡で観察したところ、 $0.5\mu\text{m}$ 以下の微細な粒状結晶の凝集物(約 $1\mu\text{m}$ 前後)が見られ、粒状結晶の大きさのばらつきや針状結晶の存在はほとんど認められず、均一な結晶形成が行われたことが示された。

【0075】

(2) 2次電池の調製:

この正極材料と、導電性付与材としてのアセチレンブラック[デンカブラック(登録商標);電気化学工業株式会社製、50%プレス品]と、結着材としての未焼成PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)粉とを重量比で $70.6/24.4/5$ となるように混合・混練して、厚さ 0.7mm のシート状に圧延し、これを直径 1.0cm に打抜いたペレットを正極とした。

【0076】

その後、ステンレス製コイン電池ケース(型番CR2032)に金属チタン網、金属ニッケル網をそれぞれ正負極集電体としてスポット溶接し、前記正極及び金属リチウム箔負極を多孔質ポリエチレン製隔膜セルガード3501(セルガード社製)を介して組入れ、電解液として 1M の LiPO_6 を溶解したジメチルカーボネート/エチレンカーボネートの $1/1$ 混合溶液を満たして封入し、コイン型リチウム2次電池を作製した。正負極、隔膜、電解液等の一連の電池組立ては、アルゴン置換されたグローブボックス内で行った。

【0077】

以上のようにして得た正極材料を組み込んだ2次電池について、正極ペレットの見かけ面積当たりの電流密度 $0.5\text{mA}/\text{cm}^2$ にて、 $3.0\text{V}\sim 4.0\text{V}$ の作動電圧範囲で充放電を繰り返したところ、 $1\sim 11$ サイクルの平均初期放電容量は図5に示すとおりであった(初期放電容量は、生成物中の正極活物質質量で規格

化した)。

また、10サイクル経過時点での放電容量は、124.5 mAh/gであった(以後も増加が続いた)。

【0078】

実施例 2

(1) 正極材料の調製:

正極材料 LiFePO_4 を、以下の手順で合成した。

4.5 g の Fe [325 メッシュ ($44 \mu\text{m}$) アンダー (純度 99.9%): 株式会社ニラコ製] に、9.2901 g の 85% H_3PO_4 (和光純薬工業株式会社製) を加え、自動擂潰機により擂潰しながら 2 時間溶解反応させた(擂潰中に粘度が上昇した場合は蒸留水を加え、粘度を下げて擂潰を継続した)。

【0079】

得られた反応物を、遊星ボールミルで 2 時間微粉碎した後、3.381 g の $\text{LiOH} \cdot \text{H}_2\text{O}$ を加えて遊星ボールミルで 1 時間粉碎を行った後、エバポレータで水分を除去し、デシケータ中で二日間真空乾燥した。

【0080】

仮焼成は、窒素雰囲気下、400℃で 5 時間行った。空冷後、炉より取出し、0.6630 g の石炭ピッチ (アドケムコ社製・250℃軟化品) を添加して手で 5 分間擂潰を行った(仮焼成後中間体)。

【0081】

本焼成は、窒素雰囲気下、300℃に 5 時間保持した後、725℃で 10 時間行った。これにより、目的の正極材料を得た。

【0082】

上記仮焼成後中間体および正極材料について、X線回折を行った。その結果を図 6 および図 7 にそれぞれ示す。合成された正極材料は、X線回折によりオリビン型結晶構造を有する LiFePO_4 であると同定された。

【0083】

また、X線回折の結果、仮焼成後中間体(図 6)では金属鉄が残存していたが、焼成後の正極材料(図 7)では金属鉄のピークはほとんど消滅していた。また

、本焼成後の正極材料の表面を電子顕微鏡で観察したところ、 $0.5\mu\text{m}$ 以下の微細な粒状結晶の凝集物（約 $1\mu\text{m}$ 前後）が見られ、粒状結晶の大きさのばらつきや針状結晶の存在はほとんど認められず、均一な結晶形成が行われたことが示された。

【0084】

（2）2次電池の調製：

得られた正極材料について、実施例1と同様にして2次電池を調製した。この2次電池について、正極ペレットの見かけ面積当たりの電流密度 $0.5\text{mA}/\text{cm}^2$ にて、 $3.0\text{V}\sim 4.0\text{V}$ の作動電圧範囲で充放電を繰り返したところ、1～10サイクルの平均初期放電容量は図8に示すとおりであった（初期放電容量は、生成物中の正極活物質量で規格化した）。

【0085】

また、10サイクル経過時点での放電容量は、 $144.7\text{mAh}/\text{g}$ であった（以後も増加が続いた）。

【0086】

以上、実施例1および実施例2に示されるように、本発明方法によれば、安価で入手が容易な1次原料から、オリビン型リン酸鉄リチウム LiFePO_4 を直接合成できることが示された。実施例で得られた正極材料の放電容量については、改善の余地が若干残されているが、本発明製造方法は、 LiFePO_4 の新しい合成法として利用し得る十分な実用性を備えた方法であると評価できる。また、実施例1と実施例2との比較では、仮焼成前のタイミングで石炭ピッチを添加した実施例1よりも、仮焼成後のタイミングで石炭ピッチを添加した実施例2の方が放電容量が大きくなった。このことから、放電容量を向上させる手段として、導電性炭素前駆物質の混合および添加タイミングの制御等が有効であることも示された。

【0087】

【発明の効果】

本発明によれば、安価で入手が容易な1次原料から直接高純度で高活性なりチウム電池用正極材料 LiFePO_4 を製造することができる。しかも、製造過程

で沈澱の濾別などの煩雑な処理操作は必要としない。したがって、本発明の製造方法は、工業的な規模でのリチウム電池用正極材料の製造において十分に利用可能な実用性の高い製造技術である。

【0088】

また、本発明方法によって製造された正極材料 LiFePO_4 を用いた 2 次電池は、実用レベルの十分な電圧効率と有効電池放電容量を有する 2 次電池である。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

2 次電池の充放電挙動の説明に供する模式図。

【図 2】

実施例 1 の 1 次反応生成物の X 線回折結果を示すグラフ図面。

【図 3】

実施例 1 の仮焼成後中間体の X 線回折結果を示すグラフ図面。

【図 4】

実施例 1 の正極材料の X 線回折結果を示すグラフ図面。

【図 5】

実施例 1 で得たコイン型 2 次電池の充放電特性を示すグラフ図面。

【図 6】

実施例 2 の仮焼成後中間体の X 線回折結果を示すグラフ図面。

【図 7】

実施例 2 の正極材料の X 線回折結果を示すグラフ図面。

【図 8】

実施例 2 で得たコイン型 2 次電池の充放電特性を示すグラフ図面。

【符号の説明】

10 負極

20 電解質

30 正極


40 外部回路

- C 充電時
- D 放電時


【書類名】

図面


【図 1】




【図 2】




【図 3】




【図 4】




【図 5】




【図 6】



【図 7】



【図 8】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 2次電池用正極材料 LiFePO_4 を入手が容易で安価な1次原料から確実に合成し得る高い製造方法を提供すること。

【解決手段】 溶液中でリン酸イオンを遊離する化合物（燐酸 H_3PO_4 、五酸化リン P_2O_5 、リン酸二水素アンモニウム $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ 等）と、水と、金属鉄とを混合した後、炭酸リチウム、水酸化リチウムまたはその水和物を添加し、生じた反応生成物を焼成することを特徴とする、リチウム電池用正極材料 LiFePO_4 の製造方法。

【選択図】 なし

特願2002-303931

出願人履歴情報

識別番号

[391012501]

1. 変更年月日

1991年 1月22日

[変更理由]

新規登録

住 所

福岡県福岡市東区箱崎6丁目10番1号

氏 名

九州大学長

特願2002-303931

出願人履歴情報

識別番号

[000005902]

1. 変更年月日

1990年 8月 8日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都中央区築地5丁目6番4号

氏 名

三井造船株式会社